



Prima Cer S.r.l. Unipersonale  
Via Ragazzi del 99, 12  
41049 Sassuolo (MO)  
Tel. +39 0536.813148  
Fax +39 0536.888970  
C.F. e P.IVA 02729950366  
info@primacer.it  
Capitale Sociale Euro 11.000,00 i.v.  
N. Repertorio Economico Amm. 325941

**PIC 111-8HQ RIVESTIMENTO IN ALLUMINA 92% HQ**

**Analisi chimica  
Chemical analysis**

A l <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	>= 92%
S i O <sub>2</sub>	4% max
C a O + Mg O	2%

**Composizione mineralogica  
Mineral analysis**


**Granulometria  
Size**


**Caratteristiche fisiche / Physical Characteristics:**

Densità 3,60 ±0,05 g/cm<sup>3</sup>  
Durezza 9 Mohs  
Assorbimento <=0,01%  
Colore Bianco

**Caratteristiche / Characteristics:**

**Impieghi / Employments:**

**Note / Notes:**

Altezza 40-50-60-70 mm