



Prima Cer S.r.l. Unipersonale
Via Ragazzi del 99, 12
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536.813148
Fax +39 0536.888970
C.F. e P.IVA 02729950366
info@primacer.it
Capitale Sociale Euro 11.000,00 i.v.
N. Repertorio Economico Amm. 325941

SBIANCANTE PIC600-17

Analisi chimica Chemical analysis

S i O ₂	0,14%
A l ₂ O ₃	98,90%
N a ₂ O	0,20%
K ₂ O	0,02%
C a O	0,01%
M g O	0,07%
T i O ₂	0,04%
F e ₂ O ₃	0,12%
Z r O ₂	0,01%
P ₂ O ₅	0,18%
P.F.	0,25%

Composizione mineralogica Mineral analysis

Granulometria Size

> 45 µm 1% max	

Caratteristiche fisiche / Physical Characteristics:

BET 35 - 50 m²/gr

Caratteristiche / Characteristics:

Impieghi / Employments:

Note / Notes: