



Prima Cer S.r.l. Unipersonale
Via Ragazzi del 99, 12
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536.813148
Fax +39 0536.888970
C.F. e P.IVA 02729950366
info@primacer.it
Capitale Sociale Euro 11.000,00 i.v.
N. Repertorio Economico Amm. 325941

SODIO TRIPOLIFOSFATO PIC610-17

Analisi chimica Chemical analysis

| | |
|-----------------|------------|
| P_2O_5 | 56,0 % min |
| Na_2O | 41,5 % min |
| $Na_5P_3O_{10}$ | 95 % min |
| P.F. | 0,5 % max |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Composizione mineralogica Mineral analysis

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Granulometria Size

| | |
|--------------|------------|
| > 1,0 mm | 2,0 % max |
| 0,1 – 1,0 mm | 85,0 % ± 5 |
| < 0,1 mm | 10,0 % ± 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Caratteristiche fisiche / Physical Characteristics:

Phase I: 10 - 30 %
Orto-P₂O₅: 0,5 % max
pH (1% sol.): 9,2 -10
Insolubile: 0,1 % max
Peso specifico apparente: 650-750 g/l
Solubilità(25°C) g/100 g H₂O 14,5

Caratteristiche / Characteristics:

Impieghi / Employments:

Note / Notes: